Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ
Техническая поддержка 8 800 600 05 65
www.ursa.ru, e-mail: info@ursa.ru



# URSA TERRA Стены и крыши (37 RN)

ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T2-WS-MU1

**Произведено согласно:** ТУ 23.99.19-016-71451657-2019

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Материал, произведенный с применением модернизированного полимерного связующего TERRA.
Негорючий, упругий материал в форме рулонов с усиленной структурой волокон для утепления мансард, каркасных стен и скатных крыш с толщиной 100 и 150мм. Обеспечивает наиболее плотное прилегание в сопряжениях с узлами конструкции за счет высокой сжимаемости и упругости.
Произведен с использованием технологии защиты от влаги Water Guard™, поэтому не теряет свои свойства при случайном намокании во время транспортировки или монтажа.
Материал безопасен для человека и окружающей среды.




## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

– Каркасные стены;
– Скатные крыши, изоляция между и под стропилами;
– Бани и сауны;
– Каркасные перегородки и облицовки;
– Полы по лагам, перекрытия по балкам;
– Стены с наружной изоляцией по каркасу.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|---|---|
| Теплопроводность, λD | Вт/(м*К) | не более | 0.037 | ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012) |
| Теплопроводность, λ10 | Вт/(м*К) | не более | 0.037 | ГОСТ 7076-99 |
| Теплопроводность, λ25 | Вт/(м*К) | не более | 0.040 | ГОСТ 7076-99 |
| Теплопроводность, λА | Вт/(м*К) | не более | 0.040 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Теплопроводность, λБ | Вт/(м*К) | не более | 0.044 | ГОСТ Р 59985-2022 |
| Теплопроводность, λ125 | Вт/(м*К) | не более | 0.071 | ГОСТ 7076-99 |
| Плотность | кг/м³ | ±2,25 | 15.75 | ГОСТ 17177-94 |
| Сжимаемость при нагрузке 2000 Па | % | не более | 70 | ГОСТ 17177-94 |
| Сорбционная влажность за 72 ч | % | не более | 4 | ГОСТ 17177-94 |
| Кратковременное водопоглощение при частичном погружении | кг/м² | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
| Содержание органических веществ | % | не более | 5.0 | ГОСТ 17177-94 |
| Группа горючести | - | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
| Максимальная температура эксплуатации | °С | - | +320 | ГОСТ 32312-2011 (EN 14706:2005) |
| Срок эффективной эксплуатации | лет | не менее | 50 | ГОСТ Р 57418-2020 |
| Сопротивление паропроницанию | м²·ч·Па/мг | не более | 0.056 | ГОСТ 25898-2020 |
| Коэффициент паропроницаемости μ | мг/(м·ч·Па) | не менее | 0.54 | ГОСТ 25898-2020 |

## ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
|---|---|---|---|---|
| Длина | мм | ±1% | 3200, 4000, 4100, 6000 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Ширина | мм | ±1% | 1220 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Толщина | мм | - | 50, 100, 150, 180 | ГОСТ EN 823-2011 |
| Класс по толщине | Т | - | Т2 | ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012) |

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование изделий производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Изделия отгружают потребителю не ранее суточной выдержки их на складе.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):**

Изделия должны храниться в упакованном виде, в крытых складах, раздельно по видам, маркам и размерам. Рекомендуемая температура хранения от -35 °С до +40 °С. При хранении без транспортных пакетов плиты должны иметь горизонтальное положение. Рулоны укладываются вертикально до 3-х ярусов. Верхний ряд рулонов допускается укладывать горизонтально. Высота штабеля плит не должна превышать 3,2 м, рулонов - 4,2 м. Продукцию в транспортных пакетах допускается хранить в 2 яруса, не более 6 м по высоте.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):**

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

**СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:**

Материал упакован в УФ-стабилизированную пленку, поставляется на поддонах.

**КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:**

ТН ВЭД ЕАЭС: 7019 15 000 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.19.110
КСР: 23.99.19.111.12.2.03.02-0002-000

**СЕРВИСЫ:**

