ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С

Произведено согласно: ТУ 5774-004-17925162-2003 с изм 1,
ГОСТ Р 55396-2013 с изм 1

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:



ТЕХНОЭЛАСТМОСТ С – это рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый материал на нетканой основе из высокопрочного полиэстера.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для устройства защитно-сцепляющего слоя на стальной ортотропной плите пролетных строений мостовых сооружений, а также для гидроизоляции пролетных строений с железобетонной плитой проезжей части, на которых непосредственно на гидроизоляцию укладывают асфальтобетонное покрытие, в том числе из литых смесей с температурой до 230 °С.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- укладка асфальтобетона непосредственно на гидроизоляцию;
- для стальных и бетонных оснований;
- применение во всех климатических зонах;
- долговечность более 65 лет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Масса 1 м²	кг	не менее	5.5	ГОСТ 2678-94
Максимальная сила растяжения вдоль	Н	не менее	1000	ГОСТ 2678-94
Максимальная сила растяжения поперек	Н	не менее	900	ГОСТ 2678-94
Масса вяжущего с наплавляемой стороны	кг/м²	не менее	2.5	ГОСТ 2678-94
Масса вяжущего с ненаплавляемой стороны	кг/м²	не более	1	ГОСТ 2678-94
Водопоглощение в течение 24 ч, по массе	%	не более	1	ГОСТ 2678-94
Относительное удлинение при максимальной силе растяжения в продольном направлении	%	не менее	40	ГОСТ 2678-94
Относительное удлинение при максимальной силе растяжения в поперечном направлении	%	не менее	40	ГОСТ 2678-94
Температура гибкости на брусе R = 10 мм	°С	не выше	-25	ГОСТ 2678-94
Температура гибкости на брусе R = 25 мм	°С	не выше	-25	ГОСТ 2678-94
Сопротивление статическому продавливанию	Н	не менее	250	ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 24 часов	-	-	абсолютная	ГОСТ 2678-94
Теплостойкость	°С	не ниже	140	ГОСТ 2678-94
Температура хрупкости вяжущего по Фраасу	°С	не выше	-35	ГОСТ 2678-94
Тип защитного покрытия сверху	-	-	Мелкозернистая посыпка	-
Тип защитного покрытия снизу	-	-	Полимерное покрытие	-
Группа горючести	-	-	Г4	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	-	-	В3	ГОСТ 30402-96
Группа распространения пламени	-	-	РП4	ГОСТ 51032-97

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Толщина	мм	не менее	5.2	ГОСТ 2678-94
Длина	м	±0,2	8	ГОСТ 2678-94

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Ширина	м	±0,03	1	ГОСТ 2678-94

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

– Руководство по гидроизоляции мостовых сооружений материалами ТЕХНОЭЛАСТМОСТ

Согласно "Рекомендации по гидроизоляции мостовых сооружений рулонными наплавляемыми материалами «ТЕХНОЭЛАСТМОСТ»", может использоваться во всех климатических районах по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*».

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

12 месяцев.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 10 000 1
ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.12.110
КСР: 23.99.12.110.59.1.12.01-0117-000

СЕРВИСЫ:

Выполнение расчетов
Техническая консультация
Гарантии
Проектирование
Обучение
Комплексная доставка
Подбор подрядчика
Сопровождение монтажа
Поддержка при эксплуатации