Герметик ISOBOX пароизоляционный акриловый (внутренний Б)

По спецификации производителя

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:



Герметик ISOBOX пароизоляционный акриловый – многофункциональный герметик на основе акриловой дисперсии, с высокой адгезией к бетону, пенобетону, кирпичу, камню, штукатурке, ПВХ, дереву, металлу. После нанесения продукт формируется в мягкую пластично-эластичную резину путем испарения воды из герметика. Цвет – белый. Возможна колеровка под заказ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Герметик ISOBOX пароизоляционный акриловый предназначен монтажа внутреннего контура оконных, балконных и витражных конструкций. Соответствует требованиям пункта А.4.1. приложения А ГОСТ 30971-2012.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

– широкий диапазон температур нанесения, возможность работы при отрицательных температурах;
– устойчивость к УФ-излучению, атмосферному и деформационным воздействиям;
– удобство при нанесении;
– отсутствует резкий аммиачный запах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Основа	-	акриловая дисперсия	по спецификации производителя
Плотность	г/мл	1,58	по спецификации производителя
Удлинение при разрыве, не менее	%	300	по спецификации производителя
Стекание	мм	<1	по спецификации производителя
Сопротивление паропроницанию, не менее	$м^2$*ч*Па/мг	2,0	по спецификации производителя
Максимально допустимая деформация монтажного шва	%	15	по спецификации производителя
Время образования пленки при t=23°С / 55%RH, не более	мин	60	по спецификации производителя
Термостойкость	°С	от -60 до +80	по спецификации производителя
Прочность при растяжении на образцах-швах, не менее	МПа	0,2	по спецификации производителя
Прочность сцепления с материалами стеновых проемов и оконных конструкций, не менее	МПа	0,3	по спецификации производителя

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Объём пластикового ведра	л	5
Масса нетто ведро	кг	7
Масса брутто ведро	кг	7,2
Количество ведер на поддоне	шт.	90
Масса брутто паллеты	кг	672
Габариты упакованного поддона (Длина х Ширина х Высота)	мм	1200x800x1100

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Герметик ISOBOX пароизоляционный акриловый применяется при температуре окружающей среды и основания от минус 25 °С до плюс 35 °С. При отрицательных температурах необходимо применять герметик, выдержанный при температуре 18 – 25 °С не менее суток.
Герметик укладывается шпателем, кистью или при помощи ручных либо пневматических пистолетов. Толщина слоя нанесения герметика должна составлять от 2,5 до 4,5 мм, ширина полосы контакта герметика с поверхностями проемов и коробок блоков должна быть не менее 3 мм. Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от пыли, жира и структурно прочными. Пористым основаниям не требуется быть абсолютно сухими, наличие капельной влаги недопустимо. Не применять в снег, дождь и при относительной влажности свыше 70 %.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Материал транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в один ряд по высоте в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Температурный режим транспортировки от плюс 5 ºС до плюс 35 ºС. Допускается до семи циклов замораживания-оттаивания или кратковременное (на срок не более 10 суток) снижение температуры до минус 20 °С.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить ведра следует в вертикальном положении, в сухих условиях при температуре от плюс 5 °С до плюс 35 °С. Допускается кратковременное (на срок не более 10 суток) снижение температуры до минус 20 °С. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами. Гарантийный срок хранения — 24 месяца.
Хранение поддонов с продукцией должно производиться в один ряд по высоте.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 20.30.22.170
КСР: 20.30.22.170.14.5.01.01-0001
ТН ВЭД: 3214 10 100 9