FACHMANN®
DACH IST FACH

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Профессиональная пена монтажная

FACHMANN PRO-65, 1000 мл



Производитель ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",
390047, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., ГОРОД РЯЗАНЬ,
ШОССЕ КУЙБЫШЕВСКОЕ, ДОМ 37А
www.fachmann-rus.ru

1. Назначение изделия

Пена премиум качества (под пистолет для монтажной пены) для средне- и мелко- объёмных монтажей с выходом до 65 литров готового продукта.

Для монтажа оконных витражей и дверных блоков, подоконников, крепления стеновых панелей, герметизации щелей, пустот, тепло – и шумоизоляции, а также для других строительных, отделочных и монтажных работ.

2. Технические характеристики

Технические данные	ТУ 20.59.59-001-27840515-2019
Основа	полиуретановый преполимер
Консистенция	стабильная пена (после отверждения)
Цвет	жёлтый
Образование поверхностной пленки	ок. 4 мин. (20°С, влажность 65%)
Время первичной обработки	11 - 15 минут*
Ячеистая структура	ок. 60% закрытых ячеек
Выход	до 65 л.
Прочность при растяжении	0,08 МПа
Прочность на сжатие	0,018 МПа
Коэффициент теплопроводимости	0,050 Вт/мК (после отверждения)
Прилипаемость (адгезия)	0,05
Кажущаяся плотность	11 - 20 кг/м³
Группа горючести	Г4
Термостойкость отвердевшей пены	-40°С…+90°С
Объем	1000 мл

3. Условия хранения

Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом прохладном месте при температуре окружающей среды от +5°С до +25°С. Хранить вдали от продуктов питания или кормов для животных. Беречь от жары и прямых солнечных лучей. Не хранить с несовместимыми материалами (Сильные окислители, вода, амины, спирты.).

4. Рекомендации по утилизации

Не сжигать после использования!

Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Отходы отвердевшей монтажной пены рекомендуется измельчать и использовать как утеплитель при проведении строительных работ.

5. Инструкция по применению

Работы рекомендуется проводить при температуре от - 10°С до +35°С и относительной влажности воздуха не менее 50%. Для получения максимального объема выхода и оптимальных физико-механических показателей пены перед использованием выдержать баллон при температуре от +18°С до +25°С не менее 10 часов. Для аккуратного выполнения работ рекомендуется закрыть пленкой прилегающие поверхности.

Пену наносить на предварительно очищенные от пыли, грязи, жира, льда и инея поверхности. Рабочие поверхности перед нанесением пены увлажнить при температуре окружающей среды выше 0°С. Рабочее положение баллона – ДНОМ ВВЕРХ.

Снять защитную крышку с баллона на крест-кольцо. Навинтить пистолет. Убедиться в надежности соединения. Тщательно встряхнуть баллон в течение 30 секунд. Заполнить щель на 2/3 объема, нанося монтажную пену снизу вверх. В процессе работы периодически встряхивать баллон. После нанесения увлажнить пену с помощью распылителя при температуре окружающей среды выше 0°С. Время первичной обработки 14 мин. Избыток пены после полного затвердевания срезать ножом. Избыток не затвердевшей пены можно удалить с помощью очистителя монтажной пены. Пена полностью полимеризуется в течение 24 часов. Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать.

Беречь от воздействия УФ - лучей и атмосферных осадков.

6. Указания по мерам безопасности

Огнеопасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Во время работы с монтажной пеной не курить! Во избежание попадания пены на кожу и глаза работать в перчатках, защитных очках и рабочей одежде. Содержимое баллона может вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергию. При попадании пены на кожу смыть пену растворителем на основе ацетона или очистителем монтажной пены, после этого промыть водой с мылом. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании пены в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

Хранить и использовать в хорошо проветриваемом помещении.

Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания.

Избегать воздействия статического электричества.

7. Свидетельство о приемке

Профессиональная пена монтажная FACHMANN PRO-65 соответствует ТУ 20.59.59-001-27840515-2019 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____
(число, месяц, год)



Представитель ОТК

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ФАХМАНН РУССЛАНД",
390047, Рязанская область, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, дом 37а
Тел. +8 (800) 511-07-21, E-mail sales@fachmann-rus.ru
www.fachmann-rus.ru