FACHMANN®

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Артикул 06.033

МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ



ПРИМЕНЕНИЕ

Заделка швов, трещин кровельных покрытий, герметизация мест примыканий, укладка рулонных кровельных материалов. Создание мастичной кровли (рекомендуется покрыть минеральной посыпкой).

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Кровельная мастика — состав на основе высококачественного кровельного битума, органического растворителя, пластификатора, наполнителя и гербицидной добавки.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- защищает от коррозии
- высокая адгезия
- содержит гербицидную добавку
- увеличивает срок службы строительных конструкций

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Мастику тщательно перемешать по всему объему. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от грязи, непрочных остатков старого покрытия. Наносится при помощи шпателя в 2-3 слоя, в зависимости от поверхности. При необходимости мастику можно разбавить уайт-спиритом, сольвентом (не использовать автомобильное топливо) или подогреть. Перед нагревом нарушить герметичность тары, вскрыв крышку. При работе в условиях низких температур рекомендуется отогреть в течение суток при температуре не менее +20°С. Перед нанесением поверхность рекомендуется обработать битумным праймером FACHMANN.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания нанесенного слоя при 20°С, ч, не более	24
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	80-90
Температура размягчения (теплостойкость),°С, не ниже	60
Водонепроницаемость в теч. 10 мин. при давл. 0,03 мПа	выдерживает
Водопоглощение в течение 24 ч, %, не более	0,5
Прочность сцепления с бетоном, мПа, не менее	0,1
Прочность сцепления с металлом, мПа, не менее	0,1

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Объем ведер, л	21,5
Габариты ведра, ШхДхВ, мм	300x300x375
Масса нетто ведер, кг	19
Количество на паллете, шт	33
Масса брутто паллеты, кг	925
Габариты паллеты, ШхДхВ, мм	800x1200x1600

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте при температуре от -30°С до +50°С. Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке — 36 месяцев.

РАСХОД

От 2 кг/м^2 на один слой, в зависимости от структуры поверхности.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не применять вблизи источников открытого огня. Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Избегать попадания на кожу и в глаза.

ТУ 23.99.12-004-36683078-2024

Изготовлено по заказу и под контролем ООО «Фахманн Руссланд», 390047, Рязанская обл, г. Рязань, Куйбышевское ш, д. 37а, офис 26

fachmann-rus.ru