ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

IMPER BALANCE H 3,5

СТО 72746455-3.1.27-2020

Описание продукта:

IMPER BALANCE – это линейка рулонных кровельных и гидроизоляционных битумно-полимерных материалов на полиэфирной основе.

IMPER BALANCE H - кровельный и гидроизоляционный материал, защищенный с лицевой и нижней стороны полотна полимерной пленкой. Применяется в качестве промежуточного и нижнего слоя в многослойном кровельном ковре, а также для устройства гидроизоляции строительных конструкций.



Область применения:

Предназначен для устройства кровли и гидроизоляции зданий, сооружений и строительных конструкций. Материал укладывается методом наплавления на подготовленное основание или на ниже уложенный битумосодержащий материал.

Материал может быть применен в качестве пароизоляционного слоя в конструкции крыши.

Особенности и преимущества:

– высокая теплостойкость.

Производство работ:

Согласно СП 17.13330.2017 и СП 71.13330.2017.

Материал может использоваться во всех климатических районах по СП 131.13330.2018.

Хранение:

Рулоны материала должны храниться в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Допускается хранение материала на открытых площадках в термоусадочных пакетах из полиэтиленовой пленки, обеспечивающих сохранность свойств материалов при хранении и защиту от атмосферных воздействий, в том числе воздействия солнечной радиации.

Транспортировка:

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:				
Наименование показателя	**Метод испытания**	**Ед. изм.**	**Критерий**	**BALANCE H**
				ЕКН 697432
Длина х ширина	ГОСТ EN 1848-1-2011	м	(±1%) х (± 3%)	10 х 1
Толщина	ГОСТ EN 1849-1-2011	м	±5%	не нормируется
Масса	ГОСТ EN 1849-1-2011	кг/м^2	±5%	3,5
Масса вяжущего с наплавляемой стороны	ГОСТ 2678	кг/м^2	не менее	1,5
Водонепроницаемость (10 кПа), метод А.	ГОСТ EN 1928-2011	-	выд./не выд.	выд.
Водонепроницаемость (0,2 Мпа. - 2 ч)	ГОСТ 2678-94	-	выд./не выд.	выд.
Температура гибкости на брусе R=25 мм	ГОСТ 2678-94	°С	не выше	-5
Теплостойкость	ГОСТ EN 1110-2011	°С	не менее	+100
Максимальная Н растяжения: вдоль/поперек	ГОСТ 31899-1-2011*	Н	±200 Н	550 / -
Изменение линейных размеров	ГОСТ EN 1107-1	%	не более	-
Водопоглощение в течение 24 ч	ГОСТ 2678-94	% (по m)	не более	1,0
Потеря посыпки	ГОСТ EN 12039-2011	%	±15%	-
Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402	-	-	В3
Группа распространения пламени	ГОСТ 30444	-	-	РП4
Основа				полиэстер
Верхнее покрытие				пленка без логотипа
Нижнее покрытие				пленка с логотипом

Примечания:

*EN 12311-1:1999

**Допускаются отклонения по массе на единицу площади более +5 % но не более +10 %.

*** Допускаются отклонения по максимальной силе растяжения, вдоль/поперек, более +200 Н.

Сведения об упаковке:

Упаковка поддона с рулонами – термоусадочный белый пакет.

Коды по классификаторам:

ОКПД2: 23.99.12.110

ТН ВЭД: 6807 10 000 1