Противоморозная добавка для бетона ТЕХНОНИКОЛЬ Айс(Ice) 601

Произведено согласно: ТУ 5745-094-72746455-2015
Соответствует: ГОСТ 24211-2008, ТУ 5745-094-72746455-2015

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:



Противоморозная добавка ТЕХНОНИКОЛЬ Айс 601 представляет собой добавку на основе композиции неорганических солей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Противоморозная добавка ТЕХНОНИКОЛЬ Айс 601 может применяться для производства товарного бетона и строительных растворов. Добавка Айс 601 предназначена для обеспечения возможности бетонирования при отрицательных температурах окружающей среды за счет снижения температуры замерзания воды и ускорения физико-химических процессов взаимодействия цемента с водой.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- обеспечивает увеличение ранней прочности бетона;
- обеспечивает твердение бетона при низких температурах;
- совместима с любыми видами суперпластификаторов;
- не замерзает при хранении в условиях низкой температуры окружающей среды;
- продукт выпускается в жидком виде, готов к применению;
- продукт не содержит хлоридов и других веществ влияющих на коррозию арматуры.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Внешний вид	-	-	Однородная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета	ТУ 5745-094-72746455-2015
Содержание сухого вещества в водном растворе	%	не менее	35	ТУ 5745-094-72746455-2015
Плотность	г/см³	±0,03	1.25	ТУ 5745-094-72746455-2015
Показатель активности водородных ионов	pH	в пределах	4,0-8,0	ТУ 5745-094-72746455-2015

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Добавка применяется в соответствии с ГОСТ 7473-2010.
Дозировки добавки зависят от используемых материалов, условий окружающей среды и требований к бетонной смеси.
Для производства бетонных смесей мы рекомендуем дозировки добавки в интервале от 0,8% до 5,0% (по массе раствора добавки) от массы цемента, по теплому методу при температуре от 0 до -5°С: 0,8%; от -5 до -10°С: 1,5%; от -10 до -15°С: 2,0%: от -15 до -20°С: 2,5%: от -20 до -25°С: 3,0%, по холодному методу при температуре от 0 до -5°С: 1,0%; от -5 до -10°С: 2,0%; от -10 до -15°С: 3,0%: от -15 до -20°С: 4,0%: от -20 до -25°С: 5,0%.
В зависимости от требований к бетонной смеси дозировка добавки может меняться как в большую так и в меньшую сторону по отношению к рекомендуемому расходу. Перед применением добавки рекомендуем провести лабораторные испытания для подбора оптимальных значений по дозировкам.
Дозировки вне рекомендуемого диапазона могут применяться при использовании специальных материалов таких как микросилика, особых условий окружающей среды, или при производстве бетонных смесей с особыми требованиями. В этом случае просим обратиться к техническим специалистам техническим специалистам ТЕХНОНИКОЛЬ 8-800-200-05-65.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Добавка Айс 601 может храниться при температуре от -15°С до 30°С. В случае замораживания дать оттаять и хорошо перемешать перед использованием.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Срок хранения в условиях сухого склада при температуре от -15°С до 30°С - 12 месяцев.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Добавка Айс 601 поставляется в бочках 220 л и пластиковых евроконтейнерах 1000 л, а также наливом в автоцистернах.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3824 40 000 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.59.59.900
КСР: 20.59.59.900.01.7.08.05-0006-000

СЕРВИСЫ:

