Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ
Техническая поддержка 8 800 600 05 65
www.ursa.ru, e-mail: info@ursa.ru

URSA TERRA 40 Ralu

ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T2

Произведено согласно: ТУ 23.99.19-016-71451657-2019

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Специальный материал для теплоизоляции помещений с повышенной влажностью, в том числе бань и саун.
Представляет собой комбинированное решение «два в одном»: одна сторона мата покрыта алюминиевой фольгой, которая выполняет функцию пароизоляции, а также отражает тепловое излучение внутрь.
Материал безопасен для человека и окружающей среды и рекомендован для применения в детских, дошкольных, лечебно-профилактических учреждениях и на предприятиях пищевой промышленности.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

– Воздуховоды и промышленное оборудование;
– Каркасные перегородки и облицовки;
– Полы по лагам, перекрытия по балкам;
– Трубопроводы;
– Бани и сауны;
– Балконы/лоджии;
– Скатные крыши из сэндвич-панелей поэлементной сборки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Теплопроводность, λD	Вт/(м*К)	не более	0.040	ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012)
Теплопроводность, λ10	Вт/(м*К)	не более	0.040	ГОСТ 7076-99
Теплопроводность, λ25	Вт/(м*К)	не более	0.044	ГОСТ 7076-99
Теплопроводность, λА	Вт/(м*К)	не более	0.043	ГОСТ Р 59985-2022
Теплопроводность, λБ	Вт/(м*К)	не более	0.048	ГОСТ Р 59985-2022
Плотность	кг/м³	±1,5	11.5	ГОСТ 17177-94
Сжимаемость при нагрузке 2000 Па	%	не более	90	ГОСТ 17177-94
Сорбционная влажность за 72 ч	%	не более	4	ГОСТ 17177-94
Содержание органических веществ	%	не более	5.0	ГОСТ 17177-94
Группа горючести	-	-	Г1	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	-	-	В1	ГОСТ 30402-96
Группа дымообразующей способности	-	-	Д1	ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)
Группа токсичности	-	-	Т1	ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)
Срок эффективной эксплуатации	лет	не менее	50	ГОСТ Р 57418-2020

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	±1%	12500	ГОСТ EN 822-2011
Ширина	мм	±1%	1200	ГОСТ EN 822-2011
Толщина	мм	-	50	ГОСТ EN 823-2011
Класс по толщине	Т	-	Т2	ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование изделий производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах. Изделия отгружают потребителю не ранее суточной выдержки их на складе.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия должны храниться в упакованном виде, в крытых складах, раздельно по видам, маркам и размерам. Рекомендуемая температура хранения от -35 °С до +40 °С. При хранении без транспортных пакетов плиты должны иметь горизонтальное положение. Рулоны укладываются вертикально до 3-х ярусов. Верхний ряд рулонов допускается укладывать горизонтально. Высота штабеля плит не должна превышать 3,2 м, рулонов - 4,2 м. Продукцию в транспортных пакетах допускается хранить в 2 яруса, не более 6 м по высоте.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Материал упакован в УФ-стабилизированную пленку, поставляется на поддонах.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7019 15 000 0
ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.19.110
КСР: 23.99.19.111.12.2.03.02-0002-000

СЕРВИСЫ:

