FACHMANN®

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Артикул 06.034

ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначен для грунтования бетонных, деревянных и металлических поверхностей для обеспечения наилучшего приклеивания наплавляемых кровельных и гидроизоляционных материалов, гибкой черепицы, а также для улучшения адгезии к обрабатываемой поверхности обмазочных гидроизоляционных мастик.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Нефтяной битум, органический растворитель, пластификатор.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- полностью готов к применению
- улучшает адгезию
- совместим с битумными и битумно-полимерными материалами

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Рабочая поверхность должна быть сухой и чистой. Отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены. Перед использованием праймер тщательно перемешать по всему объему. При работе в условиях низких температур рекомендуется отогреть в течении суток при температуре не ниже 15°С. Возможно нанесение при температуре не ниже -5°С. Наносится кистью, валиком или шваброй. Сильно впитывающие и пыльные поверхности следует грунтовать в два слоя. Внимание! Запрещается начинать укладку наплавляемых материалов до полного высыхания нанесенного слоя.

ХРАНЕНИЕ

В герметично закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов при температуре от -20°С до +35°С. Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке - 24 месяца.

РАСХОД

От 0,3 кг/м^2 на один слой, в зависимости от структуры поверхности.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не применять вблизи источников открытого огня. Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Избегать попадания на кожу и в глаза.

ТУ 23.99.12-004-36683078-2024

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания нанесенного слоя при 20°С, ч, не более	24
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	70-75
Водопоглощение в течение 24 ч, %, не более	2
Прочность сцепления с основанием, мПа, не менее	0,1
Условная вязкость при 20°С (по ВЗ-246-6), в пределах, сек.	70-90

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Объем ведер, л	21,5
Габариты ведра, ШхДхВ, мм	300x300x375
Масса нетто ведер, кг	16
Количество на паллете, шт	33
Масса брутто паллеты, кг	795
Габариты паллеты, ШхДхВ, мм	800x1200x1600

Изготовлено по заказу и под контролем ООО «Фахманн Руссланд», 390047, Рязанская обл, г. Рязань, Куйбышевское ш, д. 37а, офис 26

fachmann-rus.ru