FACHMANN®

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Артикул 06.025

ПЕНА МОНТАЖНАЯ 70+

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ





Пена монтажная профессиональная PRO 70+ всесезонная (однокомпонентная полиуретановая).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Тяжелая наливка и увеличенный выход пены — до 70 литров
- Пониженное вторичное расширение — 15%
- Лёгкая выпенка, даже при работе простыми пластиковыми пистолетами без конфузора
- Равномерный и контролируемый выход из баллона
- Плотная и равномерная структура пены
- Пониженное давление на стенки монтажного шва

ОСОБЕННОСТИ

- Идеальна для работы как на улице, где требуется повышенный выход, так и внутри помещения, где необходимо пониженное вторичное расширение и точная дозация
- Всесезонная профессиональная пена, удобная для работы в течение большей части сезона, позволяющая выполнять широкий спектр монтажных работ одной пеной

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Запах	Легкий специфический запах, в затвердевшем состоянии запаха не имеет
Цвет	Светло-бежевый с желтоватым оттенком
Срок хранения	18 месяцев
Температура применения	От -5°С до +35°С
Температурный режим хранения	От +5°С до +35°С
Температурный режим транспортировки	От -20°С до +35°С
Плотность пены	16-18 кг/м³*
Время образования нелипкой поверхностной плёнки	8—9 мин.*
Время до начала подрезки	18—19 мин*
Время полной полимеризации	24 часа
Вторичное расширение	Макс. 15 %**
Выход на упаковку	До 70 л**
Термостойкость отвердевшей пены	От -55°С до +90°С, краткосрочно до +120°С



* При 20°С и отн. влажности 65% **При 23°С и отн. влажности 50%

Изготовлено по заказу и под контролем ООО «Фахманн Руссланд»,
390047, Рязанская обл, г. Рязань, Куйбышевское ш, д. 37а, офис 26

fachmann-rus.ru

FACHMANN®

ПЕНА МОНТАЖНАЯ 70+ FACHMANN ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВСЕСЕЗОННАЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

- Монтаж и герметизация оконных и дверных блоков.
- Заполнение, уплотнение, герметизация отверстий, щелей и пустот.
- Фиксация и изоляция труб, технических и инженерных коммуникаций.
- Установка и герметизация стеновых панелей, откосов, подоконников.
- Герметизация, тепло- и шумоизоляция помещений, строительно-каркасных конструкций.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Выдержать баллон не менее 12 часов при температуре +18°С - +20°С.
- Баллон энергично растрясти в течение 30 секунд.
- Снять защитную крышку.
- Навинтить пистолет на крестообразную насадку с резьбой.
- Перевернуть баллон в рабочее положение «ДНОМ ВВЕРХ».

ПРИМЕНЕНИЕ

Рабочие поверхности должны быть достаточно увлажнены, очищены от пыли и грязи. Наносить пену, регулируя интенсивность выхода винтом пистолета. Время полной полимеризации зависит от условий окружающей среды и составляет минимум 4—6 часов при ширине шва 30 мм и глубине 60 мм. Первичное расширение — 70%, вторичное — 15%. Незастывшая пена легко удаляется универсальным очистителем монтажной пены или другими растворителями. Застывшая пена удаляется только механическим путем. Для длительного сохранения физико-механических свойств пены, во избежание ее разрушения, необходимо защитить пену от воздействия УФ-лучей и атмосферных осадков (лентами ПСУЛ, гидроизоляционными лентами, специализированными герметиками, мастиками, штукатурными растворами, и др.). Не наносить на поверхность, покрытую инеем или льдом. Запрещается нагревать аэрозольный баллон выше +50°С!

СОСТАВ

Содержит 4,4'-дифенилметандиизоцианат, полиольный компонент, пропеллент углеводородный, диметиловый эфир. Не содержит озоноразрушающих вспенивающих агентов. Объём баллона 1000 мл. Объём заполнения 900 мл.

УТИЛИЗАЦИЯ

Баллон (даже) пустой не сжигать, не прокалывать, не подвергать деформации (не сминать). Использованный баллон утилизировать в контейнер для мусора.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить и транспортировать только в вертикальном положении (клапаном вверх)! Баллон под давлением, не вскрывать! Не разбирать баллон и не давать детям! Хранить в сухом прохладном месте вдали от источников тепла! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше +50°С! Температурный режим хранения: от +5°С до +35°С. Температурный режим транспортировки: от -20°С до +35°С.

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев с момента изготовления (смотри дату производства на дне баллона).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работать в хорошо проветриваемом помещении. В помещениях, где происходит распыление, не курить, не пользоваться открытым огнем и искрообразующим оборудованием.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

Надеть защитные перчатки и очки. Содержимое баллона может вызвать раздражение глаз, органов дыхания, кожи, аллергические реакции. Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания на кожу промыть большим количеством воды. В случае попадания в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу. Вспенивающий агент тяжелее воздуха и относится к горючим веществам. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов! **ОГНЕОПАСНО!**

КОДЫ

ОКПД2: 20.30.22
ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 10 100 1

Изготовлено по заказу и под контролем ООО «Фахманн Руссланд»,
390047, Рязанская обл, г. Рязань, Куйбышевское ш, д. 37а, офис 26

fachmann-rus.ru