Регион: Россия



# ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ 800х600 мм

ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T2-DS(70,-)-DS(23,90)-WS-WL(P)-MU1

**Произведено согласно:** СТО 72746455-3.2.4-2018
**Соответствует:** ГОСТ 32314-2012

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Негорючие плиты из каменной ваты для тепло-, звукоизоляционного слоя в гражданском, малоэтажном и коттеджном строительстве.




## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Плиты предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве:
– ненагружаемого тепло-, звукоизоляционного слоя: легких покрытий, перегородок, полов, перекрытий над техническим подпольем, мансардных помещений, чердачных перекрытий;
– тепло-, звукоизоляционного слоя в конструкциях скатных кровель при расположении утеплителя в подстропильном или в межстропильном пространстве с применением ветрогидрозащитных мембран.

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- меньше отходов при монтаже;
- удобная транспортировка в легковом автомобиле;
- возможность приобрести ровно столько, сколько необходимо;
- негорючий материал;
- простота монтажа;
- устойчив к воздействию микроорганизмов и грызунов.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
|---|---|---|---|---|
| Теплопроводность λ10 (при температуре 10±5 °С) | Вт/(м*К) | не более | 0.036 | ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001), ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) |
| Теплопроводность декларируемая λD | Вт/(м*К) | не более | 0.037 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |
| Содержание органических веществ | % | не более | 3.5 | ГОСТ 17177-94 |
| Кратковременное водопоглощение при частичном погружении, WS | кг/м² | не более | 1 | ГОСТ EN 1609-2011 |
| Водопоглощение при частичном погружении на длительное время | кг/м² | не более | 3 | ГОСТ EN 12087-2011 |
| Группа горючести | степень | - | НГ | ГОСТ 30244-94 |
| Плотность | кг/м³ | ±4 | 34 | ГОСТ 17177-94 |

## ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
|---|---|---|---|---|
| Длина | мм | - | 800 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Ширина | мм | - | 600 | ГОСТ EN 822-2011 |
| Толщина | мм | - | 50, 100 | ГОСТ EN 823-2011 |
| Класс по толщине | Т | - | Т2 | ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008) |

Уточняйте возможность производства партии материала необходимых размеров.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:

Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны раздельно по маркам и размерам. Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков.

**КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:**

ТН ВЭД ЕАЭС: 6806 10 000 8
ОКПД2 (ОК 034-2014): 23.99.19.110
КСР: 23.99.19.111.12.2.05.10-0037-000

**СЕРВИСЫ:**

