FACHMANN®

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Артикул 06.032

МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ



ПРИМЕНЕНИЕ

Обмазочная гидроизоляция бетонных конструкций и деревянных поверхностей, элементов фундамента, конструкций, находящихся в грунте.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Гидроизоляционная мастика — состав на основе высококачественного нефтяного битума, органического растворителя, пластификатора, наполнителя, ингибитора коррозии.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- защищает от коррозии
- высокая адгезия
- увеличивает срок службы строительных конструкций

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Мастику тщательно перемешать по всему объему. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, предварительно очищенной от грязи, непрочных остатков старого покрытия. Наносится при помощи шпателя, малярной кисти в 2-3 слоя, в зависимости от поверхности. При необходимости мастику можно разбавить ксилолом, сольвентом (не использовать автомобильное топливо). При работе в условиях низких температур рекомендуется отогреть в течение суток при температуре не менее +20°С. Перед нанесением поверхность рекомендуется обработать битумным праймером FACHMANN.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания нанесенного слоя при 20°С, ч, не более	24
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	80-90
Температура размягчения (теплостойкость),°С, не ниже	50
Гибкость на брусе (радиус 5,0±0,2 мм), при температуре, °С	минус 5 трещин нет
Водонепроницаемость в теч. 10 мин. при давл. 0,03 мПа	выдерживает
Водопоглощение в течение 24 ч, мас. %, не более	0,5
Прочность сцепления с бетоном, мПа, не менее	0,1
Прочность сцепления с металлом, мПа, не менее	0,1

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Объем ведер, л	21,5
Габариты ведра, ШхДхВ, мм	300x300x375
Масса нетто ведер, кг	19
Количество на паллете, шт	33
Масса брутто паллеты, кг	925
Габариты паллеты, ШхДхВ, мм	800x1200x1600

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом, защищенном от солнечных лучей месте при температуре от -30°С до +50°С. Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке — 36 месяцев.

РАСХОД

От 1 кг/м^2 на один слой, в зависимости от структуры поверхности.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Не применять вблизи источников открытого огня. Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений. Избегать попадания на кожу и в глаза.

ТУ 23.99.12-004-36683078-2024

Изготовлено по заказу и под контролем ООО «Фахманн Руссланд», 390047, Рязанская обл, г. Рязань, Куйбышевское ш, д. 37а, офис 26

fachmann-rus.ru