Монтажная пена BÖRNER EL-Z (всесезонная)

Произведено согласно: СТО 72746455-3.6.9-2016

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Монтажная пена BOERNER EL-Z (всесезонная) представляет собой однокомпонентный полиуретановый материал в аэрозольной упаковке. Монтажная пена отличается низким вторичным расширением, высокой производительностью. Затвердевшая монтажная пена обладает плотной структурой, повышенной эластичностью.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Монтажная пена BOERNER EL-Z (всесезонная) применяется для:
− теплозвукоизоляции монтажных швов при установке оконных и дверных блоков, подоконников, откосов;
− заполнения технологических отверстий в конструкциях крыш и изоляционных материалах.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

− температура применения от минус 10 °С до плюс 35 °С;
− плотная структура;
− повышенная эластичность.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Объем выхода из баллона	л	не более	70	СТО 72746455-3.6.9-2016
Время отлипа при (23±5) °С	мин	не более	10	СТО 72746455-3.6.9-2016
Время полной полимеризации	ч	не более	24	СТО 72746455-3.6.9-2016
Кажущаяся плотность монтажной пены	кг/м³	не более	30	СТО 72746455-3.6.9-2016
Теплопроводность λ25 (при температуре 25±5 °С)	Вт/(м*К)	не более	0.040	ГОСТ 7076-99
Разрушающее напряжение при растяжении	кН/м²	не менее	80	ГОСТ 17370-2017 (ISO 1926:2009)
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации	кН/м²	не менее	35	ГОСТ 17177-94

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Объем тары	мл	-	1000
Масса нетто тары	кг	±0,01	0.88
Масса брутто тары	кг	±0,02	1.02
Количество штук в упаковке (коробке)	шт	-	12
Количество упаковок (коробок) в паллете	шт	-	68
Масса брутто упаковки (коробки)	кг	-	12.459
Размер паллеты	мм	-	1200x800x1500

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

– Инструкция по применению монтажных пен

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Баллоны с пеной монтажной транспортируют автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
На железнодорожном транспорте транспортирование баллонов с пеной монтажной проводят в крытых вагонах, повагонными или мелкими отправками или в универсальных контейнерах.
Транспортирование баллонов с пеной монтажной, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, следует проводить по ГОСТ 15846-2002.
При осуществлении погрузки и выгрузки и при транспортировании баллонов с пеной монтажной должны быть приняты меры, предохраняющие их от механических повреждений, загрязнений и воздействий атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.
Баллоны с продукцией в процессе транспортировки должны находиться строго в вертикальном положении – защитным колпаком вверх!
Температурный режим транспортировки от минус 10 °С до плюс 40 °С. Допускается кратковременно (не более 28 суток) транспортировать при более низкой температуре до минус 30°С. Количество циклов «заморозки/разморозки» до конечной реализации продукции не должно превышать четырех раз.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Коробки с баллонами монтажной пены должны храниться в сухом крытом помещении, с соблюдением требований пожарной безопасности, установленных для хранения горючих материалов, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
Положение баллонов при хранении строго вертикально – защитным колпаком вверх!
Температурный режим хранения от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Допускается кратковременное (на срок не более 7 суток) снижение температуры до минус 20 °С.
Предохранять баллоны с пеной монтажной при хранении от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше плюс 50 ºС.
Схема хранения поддонов в два яруса не допускается.
Высота штабеля при хранении в картонных коробках (гофрокоробах) не должна превышать 2 м.
Хранение коробок из распакованных поддонов по количеству рядов по высоте допустимо до 5 рядов (при наличии гофролиста Т-23 после второго ряда для 4 ярусов и после третьего для 5 ярусов).
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие материала требованиям СТО при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, а также указаний по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

18 месяцев с даты производства, при соблюдении условий хранения и транспортирования.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 10 100 1
ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.16.56.190
КСР: 20.16.56.190.59.1.14.02-0124-000

СЕРВИСЫ:

Выполнение расчетов | Техническая консультация | Гарантии | Проектирование | Обучение | Комплексная доставка | Подбор подрядчика | Сопровождение монтажа | Поддержка при эксплуатации